

INSTRUCTIES VOOR ONDERHOUD & REINIGING

DAGELIJKS ONDERHOUD EN VEEL VOORKOMENDE VLEKKEN

Net als elk ander materiaal wat gebruikt wordt in een interieur moeten FENIX-oppervlakten regelmatig worden gereinigd. Het heeft geen speciaal onderhoud nodig, alleen een vochtige doek met warm water of een mild reinigingsmiddel. Bijna alle normale huishoudelijke schoonmaakproducten of ontsmettingsmiddelen zijn geschikt. Voor de meest voorkomende vlekken is het voldoende om het oppervlak te reinigen met warm water en een niet-schurende doek.

Hardnekkige vlekken kunnen worden verwijderd met niet-schurende huishoudelijke schoonmaakmiddelen of oplosmiddelen.

Als de restanten oud of aangekoekt zijn, gebruikt u een melaminespons, de zogenaamde wonderspons of een zachte doek om deze te verwijderen. Na het gebruik van oplosmiddel is het goed om na te spoelen met warm water en een reinigingsmiddel. Spoel voor het verwijderen van het reinigingsmiddel altijd grondig met schoon water, bij voorkeur warm.


HARDNEKKIGE VLEKKEN EN KLEINE KRASSEN

FENIX-oppervlakken hebben een unieke gesloten, niet-poreuze toplaag die ervoor zorgt dat ze makkelijk schoon blijven bij normaal dagelijks onderhoud. In geval van hardnekkige vlekken wordt aanbevolen om een specifiek reinigingsmiddel te gebruiken voor het verwijderen van alle sporen van vlekken.


In geval van kleine krasen wordt verwezen naar de onderstaande ONDERHOUDSINSTRUCTIES voor oppervlakken.

ONDERHOUDSINSTRUCTIES


STRIJKIJZER




1. Oppervlakkige defecten veroorzaakt door kleine krasen.




2. Leg een bevochtigd vel keukenpapier op het gebied waar men de kleine krasen ziet.



3. Plaats het hete strijkijzer op het oppervlak dat moet worden gerepareerd. Laat het strijkijzer niet langer dan 10 seconden op één plek staan.




4. Spoel het gerepareerde gebied met lauw water na en behandel nadien met een schone microvezeldoek.




5. Het oppervlak zou nu hersteld moeten zijn.

ONDERHOUDSINSTRUCTIES


WONDERSPONS



1. Oppervlakkige defecten veroorzaakt door zeer kleine krasjes.



2. Boen met de wonderspons op het gebied waar men de kleine krasen ziet. De spons kan droog of enigszins in combinatie met lauw-warm water worden gebruikt.



3. Het oppervlak zou nu hersteld moeten zijn.

PRAKTISCHE AANBEVELINGEN VOOR REINIGING

Voor de beste resultaten bij het reinigen van FENIX is het belangrijk om de volgende aanbevelingen op te volgen:

- hoewel het zeer resistent is, moet het oppervlak van FENIX nooit worden behandeld met producten die schurende stoffen bevatten; schuursponsen of ongeschikte instrumenten, zoals schuurpapier of staalwol;
- zuren of zeer alkalische producten moeten worden vermeden omdat deze het oppervlak kunnen bevlekken;
- bleekmiddel of veel chloor moet worden vermeden omdat dit het oppervlak kan schaden. Natriumhypochloriet kan worden gebruikt bij een concentratie van <5%, maar niet langer dan 5 minuten, en oppervlak dient vervolgens te worden afgenomen met een zachte spons of handdoek;
- waterstofperoxide met een lagere concentratie dan 3% moet zorgvuldig worden gespoeld. Het wordt aanbevolen om contact langer dan 10 minuten te vermijden voor een hogere concentratie dan 3% en het oppervlak moet grondig worden afgenomen met een niet-schurende spons en het oppervlak moet goed worden gedroogd;
- bij het gebruik van oplosmiddelen moet de doek goed schoon zijn zodat geen markeringen worden achtergelaten op het FENIX-oppervlak. Alle markeringen kunnen echter worden verwijderd door spoelen met warm water en het nadien drogen;
- gebruik geen meubelpoetsmiddel en op was gebaseerde reinigingsmiddelen in het algemeen, omdat deze de neiging hebben om een kleverige laag te vormen op het dichte FENIX-oppervlak. Aan deze reinigingsmiddelen kan zich vuil gaan hechten;
- gebruik geen metalen schrapers, staalborstels of ander metalen gereedschap voor het verwijderen van vlekken, gips, verf of andere stoffen.

NB: REINIGINGSINSTRUCTIES BESCHIKBAAR OP DE VOLGENDE PAGINA

TYPE	AARD VAN VERVUILING	MATE VAN VERVUILING EN TIJD		
		MILD & DIRECT	GEMATIGD & RECENT	HARDNEKKIG & OUD
DAGELIJKS GEBRUIK	Stof, algemeen vuil, gemengd stof en vet	1	2	2
	Vingerafdrukken, nicotinevlekken, gumvlekken	3	4*	4*
	Sporen en vlekken van kalk, roest	2	5	5
	Zwarte rook	2	2	2
ETEN & DRINKEN	Siroop, fruit- of groentesap	1 of 2	2	2
	Suikeroplossingen, jam, karamel	1 of 2	2	2
	Alcohol, melk, thee, koffie, wijn, bier	1 of 2	2	2
	Dierlijke en plantaardige vetten en oliën	3	4*	4*
	Sauzen, eieren	3	4*	4*
	Gelatine, organische restanten, Arabische gom	2	2	2
REINIGINGSMIDDELEN & POETSMIDDELEN	Reinigingsmiddelen, zeep	1 of 2	2	2
	Meubel- en boenwas	3	3	4**
	Schoenpoets	3	3	4**
VERF & INKT	Potloodlijnen en krijt	1	2	2
	Penneninkt en markers, teer	4**	4**	4**
	Synthetische olieverf	9 + 10	10	10
	Aquarelverf, kleuren en hechtmiddelen oplosbaar in water of in waterige dispersie (plantaardig en vinyl)	2	2	2
	Graffiti, verf, spuitverf, enz.	9 + 12	12	12
COSMETICA	Lippenstift	3	3	4**
	Haarspray, foundation, gezichtspoeier	4**	4**	4**
	Nagellak	9 + 4**	4**	4**
OPLOSMIDDELEN	Kringen, vaak gevolg van gebruik van oplosmiddelen	4***	4***	4***
	Oplosbare inkt voor stempels	4**	4**	4**
WAS	Kaarsvet, paraffine, kalkwas (kleermakerij)	3	11	11
SILICONE, HARS & LIJM	Siliconestopverf, siliconenproducten	6	6	7
	Lijmresten van acrytype of plantaardige gom na verwijdering van de bescherm laag	12	12	12
	Tweecomponentenverf, lijm en hechtmiddel	4**	4**	7
	Synthetische hars	4**	4**	7
	Neopreenlijm	9 + 4*	4*	4*
ORGANISCHE VLOEISTOFFEN	Lichaamsvloeistoffen en ziekenhuisvuil (cellen, huid, kiemen, bacteriën, bloed, urine)	8	8	8

REINIGINGSINSTRUCTIES - LEGENDA

1. GEBRUIK EEN ZACHTE DOEK OF PAPIEREN HANDDOEK, DROOG OF BEVOCHTIGD MET WATER.
 2. GEBRUIK WARM WATER VAN TOT 35-40 °C MET ZEEP OF EEN MILD HUISHOUDELIJK REINIGINGSMIDDEL EN LAAT INWERKEN TOTDAT HET VUIL BEGINT TE REAGEREN.
 3. GEBRUIK EERST EEN ZACHTE DOEK OF DROGE PAPIEREN HANDDOEK. VERVOLGENS WARM WATER VAN TOT 35-40 °C MET ZEEP OF EEN MILD HUISHOUDELIJK REINIGINGSMIDDEL EN LAAT INWERKEN TOTDAT HET VUIL BEGINT TE REAGEREN.
 - 4*. GEBRUIK EEN SPECIEFIEK OPLOSMIDDEL *, GEBRUIK VERVOLGENS WARM WATER VAN TOT 35-40 °C MET ZEEP OF EEN MILD HUISHOUDELIJK REINIGINGSMIDDEL EN LAAT INWERKEN TOTDAT HET VUIL BEGINT TE REAGEREN.
 - 4**. GEBRUIK EEN SPECIEFIEK OPLOSMIDDEL **, GEBRUIK VERVOLGENS WARM WATER VAN TOT 35-40 °C MET ZEEP OF EEN MILD HUISHOUDELIJK REINIGINGSMIDDEL EN LAAT INWERKEN TOTDAT HET VUIL BEGINT TE REAGEREN.
 - 4***. GEBRUIK EEN SPECIEFIEK OPLOSMIDDEL ***, GEBRUIK VERVOLGENS WARM WATER VAN TOT 35-40 °C MET ZEEP OF EEN MILD HUISHOUDELIJK REINIGINGSMIDDEL EN LAAT INWERKEN TOTDAT HET VUIL BEGINT TE REAGEREN.
 5. GEBRUIK REINIGINGSMIDDELEN MET AZIJNZUUR OF CITROENZUUR TOT 10%. SPOELN MET RUIM WARM WATER. ALS U ONTKALKINGSMIDDELEN GEBRUIKT VOOR HUISHOUDELIJK GEBRUIK, MOET U ONMIDDELLIJK SPOELN.
 6. VEEG ONMIDDELLIJK ALLE RESTANTEN WEG MET WATER OF GESCHIKTE OPLOSMIDDELEN VOORDAT ZE UITHARDEN. DOE NAVRAAG DOOR HET LEZEN VAN DE INSTRUCTIES OF BIJ DE FABRIKANT VAN HET PRODUCT. GEBRUIK VOOR SILICONE GESCHIKTE OPLOSMIDDELEN.
 7. NA VERHARDING MOET U DROOG VERWIJDEREN PROBEREN MET HANDDOEKEN EN MECHANISCH MET GEBRUIK VAN HOUTEN SPATELS OF ZACHT PLASTIC (BIJV. NYLON) ZONDER AFSCHURINGEN OF KRASSEN TE VEROORZAKEN.
 8. NA HET GEBRUIK VAN WARM WATER VAN TOT 35-40 °C MET ZEEP OF EEN MILD HUISHOUDELIJK REINIGINGSMIDDEL EN LAAT INWERKEN TOTDAT HET VUIL BEGINT TE REAGEREN, MOET U WASSEN MET ONTSMETTENDE REINIGINGSMIDDELEN OF ALLEEN ONTSMETTINGSMIDDELEN DIE COMMERCIEEL VERKRIJGBAAR ZIJN OF DIE WORDEN VOORGESCHREVEN DOOR GEZONDHEIDSPRAKTIJEN. VOLG DE INSTRUCTIES. DE WERKING VAN STOOM KAN NUTTIG ZIJN.
 9. GEBRUIK ONMIDDELLIJK EEN ZACHTE DOEK OF DROGE PAPIEREN HANDDOEK.
 10. GEBRUIK TRICHOORETHYLEEN; NITRO-OPLOSMIDDEL, GEBRUIK VERVOLGENS WARM WATER VAN TOT 35-40 °C MET ZEEP OF EEN MILD HUISHOUDELIJK REINIGINGSMIDDEL EN LAAT INWERKEN TOTDAT HET VUIL BEGINT TE REAGEREN.
 11. NA VERHARDING MOET U DROOG VERWIJDEREN PROBEREN MET HANDDOEKEN EN MECHANISCH MET GEBRUIK VAN HOUTEN SPATELS OF ZACHT PLASTIC (BIJV. NYLON) ZONDER AFSCHURINGEN OF KRASSEN TE VEROORZAKEN. IN HET GEVAL VAN WAS MOET U DIT VERWIJDEREN NADAT U DE RESTANTEN OP EEN PAPIEREN HANDDOEK HEBT GEDRUKT MET EEN WARM STRIJKIJZER.
 12. GEBRUIK ALCOHOL OP DE METALEN OPPELVAKKEN. VOOR ANDERE OPPELVAKKEN GEBRUIKT U ACETON OF, BIJ MOEILIKHEDEN, SPECIEFIEKE COMMERCIELE ORGANISCHE OPLOSMIDDELEN VOOR HET VERWIJDEREN VAN GRAFFITI ****. VERVOLGENS GEBRUIKT U WARM WATER VAN TOT 35-40 °C MET ZEEP OF EEN MILD HUISHOUDELIJK REINIGINGSMIDDEL EN LAAT INWERKEN TOTDAT HET VUIL BEGINT TE REAGEREN
- * BENZINE, TERPENTINE, WHITE SPIRIT, TRICHOORETHYLEEN, PERCHLOORETHYLEEN, TRICHOORETHAAN, VOORAL VOOR NEOPREENLIJM, ALCOHOL.
 ** ACETON OF NAGELLAKREMOVER, BENZINE, TERPENTINE, WHITE SPIRIT, TRICHOORETHYLEEN, PERCHLOORETHYLEEN, TRICHOORETHAAN, VOORAL VOOR NEOPREENLIJM, ALCOHOL.
 *** GEBRUIK ALCOHOL.
 **** 3M GRAFFITI OF THINNER GR, HAUSER VANDAL
 (NB: NAMEN VAN PRODUCTEN EN FABRIKANTEN ZIJN SLECHTS EEN INDICATIE - ZE BETEKENEN GEEN BEPERKING OF EEN ZEKERHEID VAN EFFECTIVITEIT)